

tesa® 4959

Oboustranná páska s netkanou fólií

tesa® 4959 je oboustranná montážní a připevňovací lepicí páska, kterou tvoří netkaný nosič potažený akrylátovým lepidlem s vysokou přilnavostí a dobrou smykovou pevností. Je UV a stárnutí odolná a do značné míry odolná vůči změkčovadlům.

Použití

- Umístění log, krytů a štítků
- Montáž obložení dveří v automobilovém průmyslu
- Připevňování plastových tašek, adresních sáčků, papírnických potřeb, plakátů atd.
- Napojování papírových a fóliových tkanin

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	netkaný	▪ Síla přetržení	8 N/cm
▪ Barva	průsvitná	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Celková tloušťka	100 µm	▪ Barva krycího materiálu	hnědá
▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	▪ Tloušťka krycího materiálu	71 µm
▪ Protažení do přetržení	3 %		

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	8.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	8.5 N/cm
▪ ABS (počáteční)	7.5 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	9.0 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	7.5 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	9.5 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	14.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	4.5 N/cm
▪ PET (počáteční)	7.0 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	7.5 N/cm
▪ PP (počáteční)	5.5 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	6.5 N/cm
▪ PS (počáteční)	8.5 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	9.0 N/cm
▪ PVC (počáteční)	6.5 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	14.0 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	●●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	●●●
▪ Okamžitá lepidlost	●●●●	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	●●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	●●●●		
▪ Odolná proti vlhkosti	●●●		
▪ Odolnost proti chemikáliím	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04959>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovně či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4959

Oboustranná páska s netkanou fólií

Další informace

Varianty:

PV0 hnědý a bílý průsvitný papír (71 µm)

PV4 bílý PE-křídový papír (122 µm)

PV6 červená MOPP-fólie (80 µm)

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04959>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.