

tesa® 51970

Průhledná oboustranná páska

tesa® 51970 je transparentní oboustranná lepicí páska s PP nosičem a lepidlem s vysokou přilnavostí.

tesa® 51970 a její vlastnosti:

- Vynikající kombinace vysoké počáteční přilnavosti a adheze
- Spolehlivá lepidlost především na kritických materiálech, jako jsou PP a PE a drsnější povrchy
- Dobrá teplotní odolnost a vhodnost venkovního použití

Použití

- Montáž plastových a dřevěných lišt
- Montáž dekorativních materiálů a displejů
- Montáž průhledných částí a měřítek

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PP fólie	▪ Síla přetržení	50 N/cm
▪ Barva	průhledná	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Celková tloušťka	220 µm	▪ Barva krycího materiálu	hnědá
▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	▪ Tloušťka krycího materiálu	71 µm
▪ Protažení do přetržení	150 %		

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	13.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	13.5 N/cm
▪ ABS (počáteční)	11.3 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	14.4 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	10.2 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	12.8 N/cm
▪ PC (počáteční)	12.3 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	15.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	5.4 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	6.8 N/cm
▪ PET (počáteční)	9.9 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	12.5 N/cm
▪ PP (počáteční)	6.8 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	8.8 N/cm
▪ PS (počáteční)	11.8 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	13.4 N/cm
▪ PVC (počáteční)	10.5 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	17.0 N/cm

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51970>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 51970

Průhledná oboustranná páska

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	130 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	● ● ●
▪ Okamžitá lepivost	● ● ●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	● ● ●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ● ●		
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ● ●		
▪ Odolnost proti chemikáliím	● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Další informace

Varianty lineru:

PV0 hnědý průsvitný papír (65 µm)

PV1 bílá průsvitný papír (84 µm)

PV2 bílá ražená PP (85 µm)

PV6 červená MOPP-film (80 µm)

Verze fingerlift (rozšířený liner) je také k dispozici

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=51970>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.