

tesa® 4914

Oboustranná páska z netkané folie s různými stupni přilnavosti

tesa® 4914 je průsvitná oboustranná samolepící páska sestávající se z netkaného nosiče a přilnavého akrylátového lepidla s nižší hmotností povlaku na otevřené straně.

tesa® 4914 má vlastnosti:

- Otevřená strana: nižší úroveň přilnavosti
- Zakrytá strana: vyšší úroveň přilnavosti
- Pěnová lepicí páska s vysokou počáteční přilnavostí
- Velmi vhodná na drsné povrchy

Použití

- Montáž obložení střechy automobilů v automobilové výrobě
- Laminace pěnového materiálu v kombinaci s hladkými materiály na otevřených stranách

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	netkaný	▪ Síla přetržení	8 N/cm
▪ Barva	průsvitná	▪ Druh krycího materiálu	PE
▪ Celková tloušťka	250 µm	▪ Barva krycího materiálu	červená
▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	▪ Tloušťka krycího materiálu	80 µm
▪ Protahení do přetržení	3 %	▪ Hmotnost krycího materiálu	92 g/m ²

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04914>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 4914

Oboustranná páska z netkané folie s různými stupni přilnavosti

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	7.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	7.8 N/cm
▪ ocel (zakrytá strana, počáteční)	8.2 N/cm	▪ ocel (zakrytá strana, po 14 dnech)	9.3 N/cm
▪ ABS (počáteční)	5.6 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	7.7 N/cm
▪ ABS (zakrytá strana, počáteční)	7.6 N/cm	▪ ABS (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.6 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	5.2 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	6.3 N/cm
▪ hliník (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	▪ hliník (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	5.8 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	7.4 N/cm
▪ PC (zakrytá strana, počáteční)	8.1 N/cm	▪ PC (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.2 N/cm
▪ PE (počáteční)	3.2 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	3.4 N/cm
▪ PE (zakrytá strana, počáteční)	4.2 N/cm	▪ PE (zakrytá strana, po 14 dnech)	5.3 N/cm
▪ PET (počáteční)	4.8 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	6.2 N/cm
▪ PET (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	▪ PET (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.9 N/cm
▪ PP (počáteční)	3.6 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	4.4 N/cm
▪ PP (zakrytá strana, počáteční)	5.5 N/cm	▪ PP (zakrytá strana, po 14 dnech)	6.5 N/cm
▪ PS (počáteční)	5.8 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	7.4 N/cm
▪ PS (zakrytá strana, počáteční)	8.1 N/cm	▪ PS (zakrytá strana, po 14 dnech)	8.2 N/cm
▪ PVC (počáteční)	4.8 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	7.7 N/cm
▪ PVC (zakrytá strana, počáteční)	7.8 N/cm	▪ PVC (zakrytá strana, po 14 dnech)	7.8 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	140 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	● ● ●
▪ Okamžitá lepidlost	● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 23°C	●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ● ●	▪ Statická pevnost ve střihu při 40°C	●
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04914>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.