

tesa® 4985

Lepivá přenosová páska

tesa® 4985 je transparentní přenosová páska s modifikovaným akrylátovým lepidlem. Nabízí dobré okamžité držení na nerovných površích.

tesa® 4985 má tyto funkce:

- Vynikající přizpůsobivost přenosové pásky
- Dobré vlastnosti pro použití s odvíječi (především pak s odvíječem tesa® 6013)

Použití

- Připevňování plakátů a fotek
- Připevňování textilií na hřbety knih
- Spojování papíru

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	bez nosiče / žádný	▪ Barva krycího materiálu	hnědá
▪ Celková tloušťka	50 µm	▪ Tloušťka krycího materiálu	71 µm
▪ Druh lepidla	okamžitě přilnavý akrylát	▪ Hmotnost krycího materiálu	80 g/m²
▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír		

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	8.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	11.1 N/cm
▪ ABS (počáteční)	6.9 N/cm	▪ ABS (po 14 dnech)	9.3 N/cm
▪ hliník (počáteční) vnitřní	7.1 N/cm	▪ hliník (po 14 dnech)	10.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	7.6 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	9.7 N/cm
▪ PE (počáteční)	4.1 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	4.9 N/cm
▪ PET (počáteční)	4.9 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	6.4 N/cm
▪ PP (počáteční)	3.5 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	5.7 N/cm
▪ PS (počáteční)	7.2 N/cm	▪ PS (po 14 dnech)	9.5 N/cm
▪ PVC (počáteční)	6.8 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	9.4 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	200 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	● ● ● ●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	80 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	● ● ● ●
▪ Okamžitá lepidivost	● ● ● ●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	● ●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	● ● ● ●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	●
▪ Odolná proti vlhkosti	● ● ● ●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ● ● ● ● velmi dobré ● ● ● dobré ● ● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04985>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.