

tesa® 64958

tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní

tesa® 64958 je oboustranná pěnová univerzální PE páska pro vnitřní použití s lepidlem ze syntetického kaučuku.

Použití

- Silná oboustranná pěnová páska pro širokou škálu aplikací – např. pro předběžné připevnění, lepení plakátů, cenovek apod
- Vhodná pro připevnění lehčích předmětů, jako jsou kabelové kanály, štukatury a lišty
- Vhodná pro hladké a mírně hrubé povrchy

Vlastnosti výrobku

- Vysoce přizpůsobivý pěnový nosič
- Velmi dobrá přilnavá síla na hladké a mírně hrubé povrchy

Technické údaje

▪ Materiál nosiče	PE pěna	▪ Síla přetržení	7 N/cm
▪ Barva	bílá	▪ Druh krycího materiálu	silikonový papír
▪ Celková tloušťka	1050 µm	▪ Barva krycího materiálu	žlutá
▪ Druh lepidla	syntetický kaučuk	▪ Tloušťka krycího materiálu	70 µm
▪ Protahání do přetržení	200 %	▪ Hmotnost krycího materiálu	80 g/m ²

Přilnavost na

▪ ocel (počáteční)	4.0 N/cm	▪ ocel (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PC (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PC (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PE (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PE (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PET (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PET (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PP (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PP (po 14 dnech)	4.0 N/cm
▪ PVC (počáteční)	4.0 N/cm	▪ PVC (po 14 dnech)	4.0 N/cm

Vlastnosti

▪ Teplotní odolnost (krátkodobá)	60 °C	▪ Odolnost proti chemikáliím	●●
▪ Teplotní odolnost (dlouhodobá)	40 °C	▪ Odolnost proti změkčovadlům	●●
▪ Okamžitá lepidivost	●●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 23°C	●●●●
▪ Odolnost proti stárnutí (UV)	●●	▪ Statická pevnost ve stříhu při 40°C	●●
▪ Odolná proti vlhkosti	●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.

tesa® 64958

tesa® 64958 Oboustranná pěnová univerzální – vnitřní

Další informace

Lepte při teplotě > 10 °C.

10 °C.

Vyčistěte a odmastěte povrch.

Přilnavost omezena vůči teplotě: 40 °C(dlouhodobě) až 60 °C (krátkodobě).

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=64958>

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.